

JT 7301 WG-PB 40

PRODUKTBESCHREIBUNG

Monomere perforierte Fensterfolie, selbstklebende Druckfolie.

Obermaterial: 160 µm weiß glänzendes PVC mit schwarzer Rückseite, 1,5 mm Perforation, 40 % offene Fläche

Klebstoff: Lösemittel-Acrylat, schwarz, ablösbar

Trägermaterial: 140 g/m² PE-beschichtetes Abdeckpapier + 55 g/m² perforiertes Papier

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Kurz- bis mittelfristige Werbegrafiken für den Innen- und Außenbereich auf flachen, glatten Glasflächen an Gebäuden und Fahrzeugfenstern

VERARBEITUNG

JT 7301 WGPB 40 wurde speziell für UV-härtende Tinten entwickelt und ist auch für lösungsmittelbasierte, Eco-Solvent-, Mild-Solvent- und Latex-Tintenstrahldrucker auf Großformatdruckern geeignet.

Um optimalen Schutz und Haltbarkeit zu erreichen, muss JT 7301 WG-PB 40 mit LUV 7036 laminiert werden.

Um die bestmögliche Druckqualität zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass korrekte ICC-Profile bzw. Druckeinstellungen verwendet werden.

Die Profile bekommen Sie von unseren Händlern / in den Geschäftsstellen oder Sie können sie herunterladen unter: www.mactacgraphics.eu.

Weitere Informationen zum Druck und den Laminaten erhalten Sie im Technischen Bulletin 4.1 „Leitlinien zur Handhabung, Verarbeitung und Verklebung von Mactac Digital-Medien.“

Um sicherzustellen, dass alle Materialien für die Verklebung geeignet sind, testen Sie die empfohlene Materialkombination unter den tatsächlichen Verklebungs- und Anwendungsbedingungen, bevor Sie in die Produktion gehen.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre, bei Lagerung bei 15 bis 25 °C und ±50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in der Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchschnittswerte

Testmethode

Stärke		
Folie + Klebstoff (Mikron)	185 µm	ISO 534
Klebedaten, 23 °C (N/25 mm)		
Schälhaftung 180° auf rostfreiem Stahl		
- 20 min.	4,5	FTM1
- 24 Stunden	6	FTM1
Dimensionsstabilität		
Schrumpf (1 Woche bei 70 °C auf verklebt auf Aluminium)	Max. 0,6 mm	FTM14
Temperaturbereiche		
Mindestverklebetemperatur (°C)	+10 °C	
Endverwendung (°C)	-15°C bis +60°C	
Zertifizierungen		
Brandschutzklass ifizierung	B-s2, d0	EN 13501-1

ERWARTETE HALTBARKEIT

Central Europe Zone 1

Unverarbeitet	1 Jahr	ISO 4892-2
Bedruckt und laminiert*	Bis zu 2 Jahren	ISO 4892-2

*Weitere Informationen finden Sie unter „TB 7.5 Haltbarkeit von Mactac Graphics im Außenbereich - Selbstklebende Folien“.

Hinweis: Die Überlaminierung des tintenstrahlbedruckten Materials verzögert das eventuelle Verblässen der Farben, das nach einiger Zeit auftreten kann. Dieses Verblässen der Farben hängt von der Qualität der Inkjet-Tinten, der Ausrichtung des bedruckten Materials, dem Betrachtungswinkel und dem genauen geografischen Standort der Exposition ab.

Bei hohen Temperaturen, ultravioletter Licht und/oder Bedingungen in südeuropäischen Ländern, tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen verschlechtert sich die Qualität rapide. Dies gilt auch für Gegenden mit großen Verschmutzungen, in großen Höhenlagen und Ausrichtung nach Süden hin.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND GEWÄHRLEISTUNG

Weitere Informationen zur Haltbarkeit und Beanspruchung finden Sie im "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" auf der Website www.mactacgraphics.eu.

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

