

Macal Truck Tarp Laminat

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Macal Truck Tarp Laminat ist eine gegossene, Vinylfolie in transparent matt, die mit einem speziellen, klaren Klebstoff beschichtet ist.

Das Macal Truck Tarpaulin Laminat wurde entwickelt, um das bedruckte Macal Truck Tarp White matt zu schützen.

Obermaterial:

30 µm gegossenes Vinyl, ultra-transparent, matt

Klebstoff:

Permanent haftender, transparenter Klebstoff auf Acrylatbasis

Trägermaterial:

Gestrichenes Kraftpapier, 135 g/m², mit grauem Rückseitendruck.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Das Macal Truck Tarp Laminat wurde entwickelt, um bedruckte Macal Truck Tarp White matt zu schützen. Es wertet die Farben auf und macht die Anwendung haltbarer.

Der Klebstoff eignet sich zur Laminierung von allen üblichen Drucken wie Latex-, Solvent-, Eco-Solvent- und flexiblen UV-Druckfarben.

VERARBEITUNG

Weitere Informationen zur Nutzung und Verklebung des Macal Truck Tarp Laminat erhalten Sie im Technischen Bulletin 5.1 "Leitlinien zur Handhabung, Verarbeitung und Verklebung von Macal Truck Tarp".

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von +15 bis +25° C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (NORMALWERTE)

Stärke	Durchschnittswerte	Testmethode
Folie + Klebstoff (µm)	60	ISO 534
Obermaterial, 23° C	Durchschnittswerte	Testmethode
Zugfestigkeit (N/15 mm)	4.5	ISO 527-3
Bruchdehnung (%)	150	ISO 527-3
Glanzwert	15	ISO 2813, 85°

Klebstoff, 23° C	Durchschnittswerte	Testmethode
Schälfestigkeit 20 Minuten auf rostfreiem Hochglanzstahl (N/25 mm)	5	FTM 1
Schälfestigkeit 20 Minuten auf rostfreiem Hochglanzstahl (N/25 mm)	7.5	FTM 1

Dimensionsstabilität

Schrumpf (eine Woche bei 70° C auf Aluminium)	Max. 0.2 mm	FTM 14
---	-------------	--------

Temperaturbereiche

Mindestverklebetemperatur	+ 10°C
Temperaturbereich für die Nutzung	-40°C to +60°C

ERWARTETE HALTBARKEIT*

Mitteuropäische Klimazone 1

Unbearbeitet	5 Jahre	ISO 4892-2.
--------------	---------	-------------

Hinweis: Ist die Folie extremen Temperaturen bzw. besonders starker UV-Strahlung ausgesetzt und/oder herrschen Bedingungen wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in Höhenlage sowie für nach Süden verklebte Folien. Für horizontal verklebte Materialien wird keine Haltbarkeitsgarantie gegeben.

Wichtiger Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu physikalischen und chemischen Eigenschaften und Werten basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten; daraus lässt sich jedoch keine Gewährleistung ableiten. Sie sollen nur der Information dienen; es besteht keine Garantie für die Richtigkeit und es lässt sich daraus keine Gewährleistung ableiten. Vor dem Einsatz sollten Einkäufer die Eignung dieses Materials für ihre spezifische Nutzung unabhängig feststellen. Sämtliche technische Daten können variieren. Im Falle von Mehrdeutigkeit oder Unterschieden zwischen der englischen und den fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments ist die englische Version maßgeblich.

Haftungsausschluss und Gewährleistung: Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.